



Technische Spezifikation

Sorte/Qualität: 2.50 BC

Dicke	6,35	mm
Grammatur	679	gr./m ²
Außendecke	KL 170	gr./m ²
Welle1	PF 110	gr./m ²
Zwischendecke1	PF 90	gr./m ²
Welle2	PF 110	gr./m ²
Zwischendecke2	-	gr./m ²
Welle3	-	gr./m ²
Innendecke	PL 135	gr./m ²
Berstfestigkeit	1289	kPa / kN/m ²
Durchstoßarbeit	6,56	J
Kantenstauchwiderstand	7,18	kPa / kN/m ²

Bei den genannten Werten handelt sich es um Durchschnittswerte und nicht um garantierte Werte.
Toleranz +/- 5 %

Verleimung: Für die Leimherstellung werden pflanzliche Rohstoff verwendet.
Vor allem aus Mais-, Weizen- oder Kartoffelstärke.

Recyclinganteil: im Schnitt >80%, der Rest aus Frischfasern

Recyclingfähigkeit: 100%

Abkürzungen:

CHR	Chromoduplex
CHRP	Chromoduplex gestrichen
GD2	Chromoduplex Karton
HPF	High Performance Fluting
KHL	Kolb High Liner
K/KL	Kraftliner braun
KW/KWL	Kraftliner weiß
KWGD	Kraftliner weiß gedeckt
KWGP	Kraftliner weiß gedeckt gestrichen
n	nassfest verleimt
PF	Palm Fluting
PL	Palm Liner
S	Schrenz
T	Testliner braun
TL	Testliner braun
TW/TLW	Testliner weiß
TWP	Testliner weiß gestrichen
WST	Wellenstoff/Testliner