



## Technische Spezifikation

### Sorte/Qualität: Fixierverpackungen

Dicke	siehe Wellpappsorte
Grammatur	siehe Wellpappsorte
Berstfestigkeit	siehe Wellpappsorte
Durchstoßarbeit	siehe Wellpappsorte
Kantenstauchwiderstand	siehe Wellpappsorte

Bei den genannten Werten handelt sich es um Durchschnittswerte und nicht um garantierte Werte.  
Toleranz +/- 5 %

Verleimung: Siehe Datenblatt Kleber RV9047

Recyclinganteil: im Schnitt >80%, der Rest aus Frischfasern

Recyclingfähigkeit: 100%

Der Folienanteil liegt im üblichen Fall bei ca. 3 - 4 %.

Damit ist die Verpackung eine „Mono-Material-Verpackung“.

Was bedeutet:

Die Folie muss und sollte nicht von der Verpackung getrennt werden. Die Verpackungen gehören ungetrennt ins Altpapier. Denn nur dann kann eine 100 %-ige Verwertung gewährleistet werden.

Die Verpackung wird bei der Herstellung von Wellpappenroh-papieren aufgelöst. Das Fasermaterial der Papiere wird in einem Pulper von der Folie getrennt. Die Folie wird abgeschöpft und der Wiederverwertung oder direkt der Entsorgung zugeführt. Damit ist gewährleistet, dass keine Folienbestandteile in unsere Umwelt gelangen.