



## Technische Spezifikation

### Sorte/Qualität: 6.76 E

Dicke	1,60	mm
Grammatur	360	gr./m <sup>2</sup>
Außendecke	115 KHL	gr./m <sup>2</sup>
Welle1	90 W	gr./m <sup>2</sup>
Innendecke	115 KHL	gr./m <sup>2</sup>
Berstfestigkeit	nicht messbar	
Durchstoßarbeit	nicht messbar	
Kantenstauchwiderstand	nicht messbar	

**Bei den genannten Werten handelt sich es um Durchschnittswerte und nicht um garantierte Werte.  
Toleranz +/- 5 %**

**Verleimung:** Für die Leimherstellung werden pflanzliche Rohstoff verwendet.  
Vor allem aus Mais-, Weizen- oder Kartoffelstärke.

**Recyclinganteil:** im Schnitt >80%, der Rest aus Frischfasern

**Recyclingfähigkeit:** 100%

#### Abkürzungen:

CHR	Chromoduplex
CHRP	Chromoduplex gestrichen
GD2	Chromoduplex Karton
HPF	High Performance Fluting
KHL	Kolb High Liner
K/KL	Kraftliner braun
KW/KWL	Kraftliner weiß
KWGD	Kraftliner weiß gedeckt
KWGP	Kraftliner weiß gedeckt gestrichen
n	nassfest verleimt
PF	Palm Fluting
PL	Palm Liner
S	Schrenz
T	Testliner braun
TL	Testliner braun
TW/TLW	Testliner weiß
TWP	Testliner weiß gestrichen
W/WST	Wellenstoff/Testliner